ТЕХНОТЕСТ
будівельний інжиніринг

04119, Україна, м. Київ
вул. Якіра 21б
тел +3 8 (044) 599 34 45
E-mail: ttest.ua@gmail.com

«Утверждает»
Директор
ООО «Технотест Инжиниринг»
_____ Ивах Д.Б.
2.08.13 г.

Технический отчет №1

Испытание адгезии шпаклевочных слоев Merolith D10 (D10f)на разрыв.

Заказчик: ООО «Граф Груп»

Договор №13-25 от 12.07.2013

Исполнитель: ООО «Технотест Инжиниринг»





Дата проведения испытаний: 1 августа 2013г.
Место проведения испытаний: Лаборатория ТОВ «Технотест Инжиниринг», г. Киев, ул. Якира 21б

Испытания провел: инженер-лаборант Руденко Р.Б.

Киев - 2013 год

1. Общие сведения.

В соответствии с Договором №13-25от 12.07.2013. между Заказчиком – Общество с ограниченной ответственностью «Граф Груп», (ООО «Граф Груп»), в лице директора Антоновского Вадима Игоревича и Исполнителем – ООО «Технотест Инжиниринг», в лице директора Иваха Демьяна Богдановича, провести испытания адгезийных свойств армирующей грунтовки.

Место испытаний: Лаборатория ТОВ «Технотест Инжиниринг», г. Киев, ул. Якира 21б

Материал : Merolith D10 (D10f)

Основание : асбестоцемент

Дата проведения испытания: 1.08.2013г

2. Проведение испытаний

2.1 Методика испытания**:**
- определение адгезии покрытия к защищаемой поверхности – ДСТУ Б В.2.6-36-2008.

2.2 Использованное оборудование:
- измеритель адгезии ПСО-10МГ4, зав. №405, сертификат о калибровке №1329-2/30

2.3 Результаты испытаний представлены в (таблице №1):
Определение прочности сцепления армирующей грунтовки с основанием.

Приложение №1: Паспорт качества и технические условия на материал

Результаты испытаний

Определение прочности сцепления армирующей грунтовки с основанием в соответствии с ДСТУ Б В.2.6-36-2008

Заказчик : ООО «Граф Груп», договор №13-25от 12.07.2013
Место испытаний: Лаборатория ТОВ «Технотест Инжиниринг», г. Киев, ул. Якира 21б
Материал гидроизоляции: Merolith D10 (D10f)
Дата проведения испытания: 1.08.2013г.
Использованное оборудование: измеритель адгезии ПСО-10МГ4, зав. №405, сертификат о калибровке №1329-2/30

Результаты проведения испытаний проведения испытаний представлены в таблице №1

Таблица №1

Дата испытаний 1.08.13

№ испытания	Условия выдержки	Усилие отрыва P, кН	Площадь штампа F, см^2	Прочность сцепления R, МПа	Примечание
1	20±5°С	2.65	25	1.08	адгезионный
2		2.33		0.95	адгезионный
3		2.11		0.86	адгезионный
4		2.35		0.96	адгезионный
5		2.23		0.91	адгезионный
6	Прогрев до +80°С	1.86		0.76	адгезионный
7		2.26		0.92	адгезионный
8		2.18		0.89	адгезионный
9		2.06		0.84	адгезионный
10		1.98		0.81	адгезионный
11	Заморозка до –20°С	2.01		0.82	адгезионный
12		1.99		0.81	адгезионный
13		1.98		0.81	адгезионный
14		2.01		0.82	адгезионный
15		2.02		0.82	адгезионный

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ «ТЕХНОТЕСТ ІНЖИНІРИНГ» тел. 489-37-28

Исполнитель _____ /Руденко Р.Б./

Заключение.

В результате проведенных испытаний установлено, что:

1) средняя прочность сцепления армирующей грунтовки с основанием составила 0.87 МПа

МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ
ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
(ДП «Укрметртестстандарт»)

СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ

№ ПТ – 138 /12

Видане 17.04 2012 р.
Чинне до 16.04. 2015 р.

Це свідоцтво засвідчує, що випробувальна лабораторія ТОВ «Технотест Інжиніринг» (04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 50-В) атестована на підставі Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", відповідає критеріям атестації вимірювальних лабораторій відповідно до Правил уповноваження та атестації в державній метрологічній системі.

Випробувальна лабораторія атестована на право проведення вимірювань показників об'єктів, згідно із галуззю, що наведена в додатку до свідоцтва про атестацію і є невід'ємною його складовою частиною.

Додаток: галузь атестації

Керівник органу з атестації лабораторій

Генеральний директор
ДП «Укрметртестстандарт»

О.Ю.Пічугін
"17" квітня 2012 р.
М.П.