Випробувальний Центр будівельних матеріалів та виробів
Державного Підприємства «Український науково-дослідний
і проектно - конструкторський інститут будівельних
матеріалів та виробів «НДІБМВ»
04080, Київ-080, вул. Костянтинівська, 68

2Т204
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник Випробувального Центру
будівельних матеріалів та виробів
ДП "НДІБМВ", канд.техн.наук

_____О.О.Палієнко
11.09.2013р.

П Р О Т О К О Л № 53 – 13/20

за результатами випробувань
захисного акрилового покриття «Merolith D10 (D10f)»
виробництва ТОВ "ГРАФ ГРУП"

ВИКОНАВЕЦЬ: Випробувальний Центр будівельних матеріалів та виробів
ДП "Український науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ".
Атестат акредитації № 2Т204 від 02.06.2011р. виданий Національним
агентством з акредитації України

ЗАМОВНИК: ТОВ «ГРАФ ГРУП», 04201, м. Київ, вул. Кондратюка, $4^{Г}$,
згідно з Договором № 284.13

1. Дата одержання зразків: 05.08.2013. Зразки покриття надано ТОВ “ГРАФ ГРУП”.
2. Дата проведення випробувань: 06.08. - 11.09.2013.
3. Випробування проводились згідно з такими нормативними документами: ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані. Загальні технічні умови»; ДСТУ Б В.2.7-126:2011 „Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови”; ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) «Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості».
4. Назва та основні характеристики випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування випробувань та НД на методи випробувань	Назва ВО та ЗВТ, тип, марка	Зав.№ або інв. №	Основні характеристики, точність	Відомості про атестацію
1	2	3	4	5
А. Випробувальне обладнання				
1.Визначення морозостійкості за ДСТУ Б В.2.7-233:2010 (п.10.7); ДСТУ Б В.2.7-126:2011(п.11.2.20); ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) (п.4)	Морозильна камера ШМ – 0,36	Зав. № 48	Габаритні розміри 645х705х1800мм Робочий об'єм морозильної камери не менше 0,3м^3	Атестат Укрметртестстандарту № 24-2/1079 від 05.04.2013 чинний до 05.04.2014
Б. Засоби вимірювальної техніки				
1.Визначення морозостійкості за ДСТУ Б В.2.7-233:2010 (п.10.7); ДСТУ Б В.2.7-126:2011(п.11.2.20); ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) (п.4)	Ваги електронні А-6000	Зав. № 453	Діапазон зважувань від 5,0г до 6кг Похибка ± 0,1г Клас 4	Свідоцтво Укрметртестстандарту № 35-02/1341433 від 05.08.2013 чинне до 05.08.2014

5. Умови проведення випробувань:
- температура,°С 22±4
- атмосферний тиск, мм рт. ст. 745±5
- відносна вологість повітря, % 55±5

6. Особливості поведінки зразків під час випробувань: відхилень не зафіксовано.

7. Фізико-технічні показники покриття наведені в таблиці 2.

Таблиця 2

Найменування показника	Пункти ДСТУ Б В.2.7-233:2010	Вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 для підгрупи ФС	Фактичні значення для захисного акрилового покриття «Merolith D10 (D10f)»
1.Морозостійкість, циклів	п.4.4,табл.7	не менше 50	зразки витримали 100 циклів без появи на поверхні відшарувань та інших пошкоджень

Примітка. Назва та марка наданої продукції для випробування декларуються ЗАМОВНИКОМ. ВИКОНАВЕЦЬ ідентифікацію зразків не проводить.

Дата складання протоколу: 11.09.2013

В.о. завідуючого лабораторією полімерних покрівельних і теплоізоляційних матеріалів ДП "НДІБМВ" С.Ю.Націєвський

Примітки:
1. Протокол випробувань стосується тільки зразків, підданих випробуванням.
2. Повне або часткове передрукування протоколу без дозволу ВЦ ДП "НДІБМВ" не допускається.